

Beispielrezepturen

Mix design examples

Abgesäuert / <i>Acid-etched</i> Rezeptur auf Seite 2 / <i>mix design on page 2</i>	Feinstgewaschen / <i>Micro exposed I</i> Rezeptur auf Seite 3 / <i>mix design on page 3</i>	Feingewaschen / <i>Micro-exposed II</i> Rezeptur auf Seite 4 / <i>mix design on page 4</i>
Mitteltief gewaschen / <i>medium exposure depth</i> Rezeptur auf Seite 5 / <i>mix design on page 5</i>	Tief gewaschen I / <i>deep exposure depth I</i> Rezeptur auf Seite 6 / <i>mix design on page 6</i>	Tief gewaschen II / <i>deep exposure depth II</i> Rezeptur auf Seite 7 / <i>mix design on page 7</i>



Beispielrezepturen

Mix design examples

Rosso Verona I:

Abgesäuert mit MICROGEL®

0-1 mm	Rosso Verona	528 kg/m ³
1-3 mm	Rosso Verona	540 kg/m ³
3-6 mm	Rosso Verona	720 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5		330 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		152 l/m ³
<hr/>		
Gesamtgewicht Frischbeton / total weight of fresh concrete		2271 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Rosso Verona I:

Feinstgewaschen mit CSE® Entaktivierer 01, alternativ RSE-Papier 01

0-1 mm	Rosso Verona	528 kg/m ³
1-3 mm	Rosso Verona	540 kg/m ³
3-6 mm	Rosso Verona	720 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5		330 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		152 l/m ³
<hr/>		
Gesamtgewicht Frischbeton / total weight of fresh concrete		2271 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Rosso Verona I:

Feingewaschen mit CSE® Entaktivierer 10, alternativ HEBAU WB-Papier „grau“

0-1 mm	Rosso Verona	528 kg/m ³
1-3 mm	Rosso Verona	540 kg/m ³
3-6 mm	Rosso Verona	720 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5		330 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		152 l/m ³
<hr/>		
Gesamtgewicht Frischbeton / total weight of fresh concrete		2271 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Rosso Verona II:

Mitteltief gewaschen mit CSE® Entaktivierer 50, alternativ HEBAU WB-Papier „gelb“

0-1 mm	Rosso Verona	528 kg/m ³
7-12 mm	Rosso Verona	1224 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5		330 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		152 l/m ³
Gesamtgewicht Frischbeton / total weight of fresh concrete		2235 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Rosso Verona III:

Tief gewaschen mit CSE® Entaktivierer 130, alternativ HEBAU WB-Papier „grün“
deep exposure with CSE® Deactivator 130, alternatively HEBAU WB-Paper "green"

0-1 mm	Rosso Verona	521 kg/m ³
12-16 mm	Rosso Verona	1304 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5		330 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		152 l/m ³
Gesamtgewicht Frischbeton / <i>total weight of fresh concrete</i>		2308 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Rosso Verona III:

Sehr tief gewaschen mit CSE® Entaktivierer 300, alternativ HEBAU WB-Papier „rot“

0-1 mm	Rosso Verona	521 kg/m ³
12-16 mm	Rosso Verona	1304 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5		330 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		152 l/m ³
Gesamtgewicht Frischbeton / total weight of fresh concrete		2308 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.

