

Beispielrezepturen

Mix design examples

Abgesäuert / <i>Acid-etched</i> Rezeptur auf Seite 2 / <i>mix design on page 2</i>	Feingewaschen / <i>Micro-exposed</i> Rezeptur auf Seite 3 / <i>mix design on page 3</i>
Tief gewaschen / <i>deep exposure depth</i> Rezeptur auf Seite 4 / <i>mix design on page 4</i>	Sehr tief gewaschen / <i>deep exposure depth</i> Rezeptur auf Seite 5 / <i>mix design on page 5</i>



Beispielrezepturen

Mix design examples

Basalt black I:

Abgesäuert mit MICROGEL®
Acid-etched with MICROGEL®

0-2 mm	Basalt black	790 kg/m ³
2-5 mm	Basalt black	1.000 kg/m ³
Zement 42,5 R		350 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		160 l/m ³
Gesamtgewicht Frischbeton / total weight of fresh concrete		2301 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Basalt black II:

Feingewaschen mit CSE® Entaktivierer 10, alternativ HEBAU WB-Papier „grau“
Micro-exposed with CSE® Deactivator 10, alternatively HEBAU WB-Paper “grey”

0-2 mm	Basalt black	650 kg/m ³
3-5 mm	Basalt black	350 kg/m ³
5-8 mm	Basalt black	790 kg/m ³
Zement 42,5 R		350 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		160 l/m ³
Gesamtgewicht Frischbeton / total weight of fresh concrete		2301 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Basalt black III:

Tief gewaschen mit CSE® Entaktivierer 130, alternativ HEBAU WB-Papier „grün“
deep exposure with CSE® Deactivator 130, alternatively HEBAU WB-Paper "green"

0-3 mm	Basalt black	450 kg/m ³
8-16 mm	Basalt black	1440 kg/m ³
Zement 42,5 R		350 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		160 l/m ³
Gesamtgewicht Frischbeton / <i>total weight of fresh concrete</i>		2401 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.



Beispielrezepturen

Mix design examples

Basalt black IV:

Sehr tief gewaschen mit CSE® Entaktivierer 300, alternativ HEBAU WB-Papier „rot“
deep exposure with CSE® Deactivator 300, alternatively HEBAU WB-Paper "red"

0-1 mm	Basalt black	521 kg/m ³
12-16 mm	Basalt black	1304 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5		330 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,3%		1 l
Wasser/Water		152 l/m ³
<hr/>		
Gesamtgewicht Frischbeton / <i>total weight of fresh concrete</i>		2308 kg/m ³



Glattgeschalter Sichtbeton der Rezeptur zum Vergleich.
Standard fairfaced concrete of mix design to compare.

