

Beispielrezepturen

Mix design examples

Tief gewaschen / <i>deep exposure depth</i> Rezeptur auf Seite 2 / <i>mix design on page 2</i>	Tief gewaschen / <i>deep exposure depth</i> Rezeptur auf Seite 3 / <i>mix design on page 3</i>
Tief gewaschen / <i>deep exposure depth</i> Rezeptur auf Seite 4 / <i>mix design on page 4</i>	Tief gewaschen / <i>deep exposure depth</i> Rezeptur auf Seite 5 / <i>mix design on page 5</i>



Beispielrezepturen

Mix design examples

Quarzit Grün

ausgewaschen mit CSE® Entaktivierer „pro“ 130
surface exposed with CSE® Deactivator „pro“ 130

0-2 mm Glimmerquarzit grün	465 kg/m ³
8—16 mm Glimmerquarzit grün	1.385 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5R	350 kg/m ³
ICP HE740, Chromoxid grün 1%	3,5 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{plus} 0,5%	1,75 l
Wasser/Water	175 l/m ³
<hr/> Gesamtgewicht Frischbeton / <i>total weight of fresh concrete</i>	<hr/> 2.376,75 kg/m ³



Beispielrezepturen

Mix design examples

Carrara rund:

ausgewaschen mit CSE® Entaktivierer „pro“ 300
surface exposed with CSE® Deactivator „pro“ 300

0-1 mm, Marmormehl weiss/ <i>white marble powder</i>	465 kg/m ³
16-22 mm, Carrara weiss rund, <i>Carrara white rounded pebbles</i>	1.285 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5R	350 kg/m ³
ICP HE720, TiO ₂ weiss 1%	3,5 kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,5%	1,75 l
Wasser/Water	175 l/m ³
<hr/>	
Gesamtgewicht Frischbeton / <i>total weight of fresh concrete</i>	2.278,50 kg/m ³



Beispielrezepturen

Mix design examples

Tiroler Marmor Rot:

ausgewaschen mit CSE® Entaktivierer „pro“ 130
surface exposed with CSE® Deactivator „pro“ 130

0-4 mm	Tiroler Rot	410 kg/m ³
8 - 16 mm	Tiroler Rot	1.380 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5R		350 kg/m ³
ICP HE120 rot 1%		3,5 Kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,5%		1,75 l/m ³
Wasser/Water		168 l/m ³
<hr/>		
Gesamtgewicht Frischbeton / <i>total weight of fresh concrete</i>		2.313,25 kg/m ³



Beispielrezepturen

Mix design examples

Granit Gelb:

ausgewaschen mit CSE® Entaktivierer „pro“ 130
surface exposed with CSE® Deactivator „pro“ 130

0-3 mm	Granit gelb	450 kg/m ³
8 - 16 mm	Granit gelb	1.440 kg/m ³
Zement Dyckerhoff Weiss 42,5R		350 kg/m ³
ICP HE420 gelb 2%		7 Kg/m ³
Arcon-Fluid ^{+Plus} 0,5%		1,75 l/m ³
Wasser/Water		170 l/m ³
Gesamtgewicht Frischbeton / <i>total weight of fresh concrete</i>		2.418,75 kg/m ³

